



GSK 424-300 MS-Power Bond

Basis	Modifizierte MS – Polymere
Konsistenz	thixotrop
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Farbe	weiß
Hautbildung	10 Minuten
Durchhärtegeschwindigkeit	3mm/24 Stunde
Dichte	1569 kg/m ³
Hautbildungszeit (23°C 55%RF)	10 bis 15 Minuten
Zugfestigkeit (DIN 53504)	2,18 MPa
Temperaturbeständigkeit (nach Aushärtung)	-40°C bis +100°C
kurzfristige Temperaturbeständigkeit (2 bis 3 Stunden)	+120 °C
Härte Shore A DIN 53505	58
E-Modul bei 100% Dehnung	1,39 Mpa
Bruchdehnung: (DIN 53504)	335%
Lagerzeit (bei +5 - +25°C)	12 Monate

GSK 424 MS Power Bond

haftet sofort ist die neue Generation des Montageklebers.

härtet schnell durch ist sehr gut geeignet für Natursteine schrumpft nicht

ist frei von Isocyanat, Phtalat, Lösungsmittel und Silikon hat eine sehr hohe

Anfangshaftung, Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und

Deckenmontage. ersetzt herkömmliche Befestigungen – Schrauben, Nieten oder Schweißen.

ist geruchlos ist beständig gegen z.B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.

Ist pilzhemmend verbindet schnell, einfach und kostengünstig viele Medien



Anwendungsbeispiele:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander Im Dachdeckerhandwerk (Bitumen verträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas.

GSK MS-Power Bond ist silikonfrei.

Ein Klebstoff, welcher eine noch nie da gewesene Anfangshaftung aufweist.

Mit GSK MS-Power Bond ist es möglich auch schwere Teile wie z.B. Steine, Holz, Fliesen und Metalle zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

GSK MS-Power Bond ist pilzhemmend.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein.

GSK MS-Power Bond ist einseitig aufzutragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort.

RoHS konform

Verpackungseinheit:

12 Kartuschen a 450 g

GSK 424 MS-Power Bond